

МАРКА

S103**Gallorini**
MASTER OF ALLOYS**Описание**

S103 - порошок для пайки на основе цинка. Основное его предназначение – пайка звеньев цепи в конвейерной печи. Специальная формула содержит элементы, предотвращающие окисление, которые препятствуют образованию поверхностного слоя окислов, а также элементы, усиливающие место пайки.

Применение

9, 10, 14, 18K	Желтое золото	Средняя гранулометрия: 20-25 мкм. Superfine гранулометрия: 15мкм
9, 10, 14K	Красное золото	
800, 925, 950	Серебро	

Стандартный процесс приготовления цепи для пайки

- Обезжирить цепь трихлорэтиленом и тщательно высушить
- Поместить цепочку в сцепляющий раствор из трихлорэтилена и кастронового масла на 1-2 минуты
- Вынуть цепочку из сцепляющего раствора и высушить
- Поместить цепочку в чистый бурат с порошковым припоем
- Поместить цепочку в другой бурат с сухим тальком
- После удаления излишка талька цепочка готовка в пайке в конвейерной печи

Рабочие условия

Температура и скорость печи зависят от типа цепи и внешних условий, рекомендуемая температура 820°C - 880°C.